COPPERHEAD®
Deck Joist & Beam Tape

BANDE POUR SOLIVES ET POUTRES

Fabriqué au Canada

Deck Joist et Beam Tape est un ruban de butyle auto-adhésif flexible et imperméable utilisé pour maximiser la durée de vie des structures de terrasse en bois. Il est conçu pour aider à arrêter la pourriture et la pourriture du bois causées par l'humidité qui s'écoule des planches de la terrasse et reste en contact avec la charpente de la terrasse en bois. Il fonctionne comme un capuchon pare-humidité directement au-dessus des solives et des poutres. L'adhésif en caoutchouc butyle avancé combiné à un revêtement en polyéthylène résistant aux UV agit comme une barrière détournant l'eau et scellant autour des fixations. Cela empêche la pourriture prématurée du bois tout en permettant aux solives de respirer, garantissant ainsi que votre fondation dure aussi longtemps que la terrasse. Le ruban Copperhead JBT est compatible avec la majorité des matériaux de terrasse, y compris le bois traité sous pression et les produits composites.

- Film de revêtement technique durable, à haute résistance, flexible et résistant aux UV.
- Adhésif butyle haute température, thermostable jusqu'à 132 °C (260 °F), pas de gouttes, de suintement ou de taches.
- La surface supérieure en polyéthylène noir strié est antidérapante et ne se voit pas entre les planches de terrasse.
- Installation à température froide jusqu'à 25 °F (-4 °C) et en hausse.
- L'adhésif butyle sensible à la pression forme un joint étanche autour des fixations de pont.
- Doublure antiadhésive traitée au silicone facile à enlever.

FT SYNTHETICS®
26977 56 Ave, Langley BC Canada, V4W 3Y2
Toll Free Ph: 1-844-353-9839
Phone: 604-594-3439
Fax: 604-594-3589
www.ftsyn.com

COPPERHEAD®

Deck Joist & Beam Tape

Copperhead – Deck Joist et Beam Tape	
Spécification et norme	**Les valeurs typiques**
Longueur du rouleau	75 pieds (22.8m)
Largeurs de rouleaux disponibles : 1 5/8”, 3 1/4”	1 5/8” – jusqu'à 28 rouleaux/boîte 3 1/4” – jusqu'à 12 rouleaux/boîte
Poids au mètre carré	626 GSM
Poids de la boîte principale	31.26 lbs
Surface antidérapante	En relief
Doublure anti-adhésive	Silicone
Étanchéité des fixations - AAMAS 711	Passer
Perméabilité- ASTM E96	<0.05 Perms
Épaisseur minimale - ASTM D1970	25 mils
Élongation: MD / CD - ASTM D1970	30% / 30%
Résistance au déchirement MD / CD - ASTM D1970	120 lbf / 115 lbf
Flexibilité à basse température - ASTM D1970	Passer
Adhésion au contreplaqué @ 75°F | 40°F - ASTM D1970	75 lbf /ft |65 lbf /ft
Adhésion au métal @75°F /40°F - ASTM D1970	85 lbf /ft |80 lbf /ft
Stabilité thermique - ASTM D1970	260°F (126.7°C)
Température d'installation	25°F (-4°C) et montant
Résistance aux UV	90 jours
Garantie limitée	10 ans

Les données présentées ci-dessus sont basées sur les moyennes des tests et les rapports de tests indépendants. Il peut y avoir une variation de +/-10% dans les résultats des tests individuels. Ce rapport ne doit pas être considéré comme une garantie pour le fabricant. Le fabricant n'est pas responsable de la fausse représentation ou de la mauvaise interprétation des données par le lecteur. Pour en savoir plus, appelez le 1-844-353-9839 ou visitez www.ftsyn.com.

Garantie du produit:

FT Synthetics Inc. garantit que ces matériaux sont exempts de fuites causées par des défauts de fabrication pendant une période de dix (10) ans à compter de la date d'achat lorsque le produit est appliqué conformément aux instructions publiées par les fabricants. Pour les instructions d'installation actuelles, visitez www.ftsyn.com

FT SYNTHETICS®

© 2023 FT Synthetics Inc. All rights reserved.

Toll Free Ph: 1-844-353-9839
Phone: 604-594-3439
Fax: 604-594-3589
www.ftsyn.com

Rev: 1 Mar 23